

## ASCO REPHALT

### Reactief koudasfalt voor asfalt en betonoppervlakken

Productinformatieblad 8/08/2011

#### Beschrijving

Koud verwerkbaar reactief asfalt. Zonder solvent.

#### Toepassing

Definitieve herstelling of vernieuwen van wegdek, bestaande uit asfalt of beton blootgesteld aan licht, middelmatig of zwaar verkeer.

#### Eigenschappen

- Snelle uitharding (Bij 20 C° +/- na 1 uur).
- Klaar voor gebruik.
- Uitstekende aanhechting.
- Onmiddellijke en definitieve herstelling.
- Kan onmiddellijk na plaatsing vrijgegeven worden voor verkeer.
- ASCO REPHALT beschikt over een hoge interne flexibiliteit welke bijdraagt tot zijn stabiliteit.
- Kan verwerkt worden bij lage temperaturen onder 0°C.

#### Kenmerken

Kleur : zwart

Kaliber : 0/3 – gesloten structuur

#### Verwerken

##### Vorbereiden van de ondergrond

Indien mogelijk, zaag het beschadigde deel uit om zodoende een rechte naad te bekomen. Reinig het oppervlakte van stof en losse delen. Verwijder water en modder. Het is aangewezen om ASCO REPHALT PRIMER te gebruiken aan de naden of op de plaatsen waar met tot 0 cm wil uitwerken. Op betonnen ondergrond steeds primer gebruiken.

##### Plaatsen van ASCO REPHALT

ASCO REPHALT uitspreiden met een hark en aandammen met een straatstamper of trilplaat. Giet een weinig water over ASCO REPHALT tijdens het aandammen (start de uitharding). Men kan eventueel het glas water in de emmer gieten alvorens het product te plaatsen. ASCO REPHALT kan ongelimiteerd in dikte geplaatst worden.

#### Reinigen van gereedschap

Onmiddellijk met solvent.

#### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

#### Verpakking

Zak van 14 kg 72 x 14 Kg per palet.

#### Verbruik

+/- 25 kg/m<sup>2</sup> per cm dikte.

#### Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzontwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

#### Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba  
Vliegveld 1 - Industriezone Noord  
B-8560 Wevelgem  
Tel. +32 (0)56 42 28 73  
Fax +32 (0)56 42 27 50  
info@valcke-bouwspecialiteiten.be  
www.valcke-bouwspecialiteiten.be