

UCEPOR

Anti-verdampingsmiddel curing compound voor beton- en cementoppervlakken

(Productinformatieblad 25.06.2012)

Beschrijving

UCEPOR V en UCEPOR T: vernis op basis van opgeloste harsen, niet gearomatiseerd.
UCEPOR BW : vernis op basis van opgeloste harsen en zwevende witte pigmenten. Verkrijgbaar in drie "tinten" : UCEPOR V : doorschijnend - UCEPOR T : kleurloos UCEPOR BW : wit.

Toepassingen

Het verdampen van het water wordt sterk afgeremd, waardoor men een correcte hydratatie van gebetonneerde-of gecementeerde oppervlakken verkrijgt, zoals : wegen, perrons, fietspaden, startbanen voor vliegtuigen, terrassen, garages, ateliers, fabrieksruimten...

Technische gegevens

	Ucepor V en T	Ucepor BW
Uitzicht :	Bruinachtige vloeistof (V) doorschijnend na aanbrengen Doorschijnende vloeistof (T) kleurloos na aanbrengen	Witte vloeistof Wit na aanbrengen
Soort :	Opgeloste harsen	Opgeloste harsen met zwevende witte pigmenten
Densiteit bij 20°C – RV 50-60% :	0.830	0.805 +/- 0.02
Viscositeit bij 20°C –coupe Ford n°4 :	12 tot 13 sec	12 tot 13 sec
Droogtijd bij 20°C –film van 100 micron :	15 min.	15 min.
Gehalte aan droge stof in Gewicht :	25 %	25 %
Solvent :	Alifatische koolwaterstoffen	Aromatische koolwaterstoffen
Flash point :	37°C	< 0°C

Eigenschappen

- Anti-verdampend.
- Vormt een plastische, taaie en sneldrogende film.
- Verzekert een goede mechanische weerstand van de oppervlaktelaag.
- Krimpen en barsten wordt tegengegaan.
- De film vermindert de door regen veroorzaakte schade aan vers beton of mortel.
- Verbeterd de kwaliteit van het beton.
- Heeft geen enkele nadelige inwerking op de binding van het beton.
- Heeft geen enkele scheikundige reactie op de cement zelf.

- Gemakkelijk aan te brengen, vergt slechts weinig arbeid.
- Geringe kostprijs.
- Volkomen doeltreffend.
- Vervangt op voordelige wijze het besproeien en de gewone beschermingsmiddelen zoals zand, zeilen, stromatten.

Verwerking

UCEPOR wordt, onveranderd , onmiddelijk na het bezinken van het oppervlaktewater (uitzweeten) aangebracht door middel van een landbouwverstuiver of een pistool van het type "Air Less"

Opslag en houdbaarheid

3 jaar in hermetisch gesloten verpakking
Men moet voorkomen dat water zich vermengt met het product. UCEPOR BW : na langdurig stockeren, de vaten lichtjes rollen om een herverspreiding van het pigment te bekomen.

Verbruik

+/- 0,150 l/m²

Verpakking

Metalen vaten van 20 L – 200 L

Reinigen van gereedschap

Onmiddelijk met White-Spirit

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzezijde. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be